

ГОСТ 18123—82

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ШАЙБЫ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



**Москва
Стандартинформ
2006**

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ШАЙБЫ

Общие технические условия

Washers. General specifications

ГОСТ
18123—82Взамен
ГОСТ 18123—72МКС 21.060.30
ОКП 12 8000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 июня 1982 г. № 2256 дата введения установлена

01.01.84

Ограничение срока действия снято по протоколу № 3—93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6—93)

Настоящий стандарт распространяется на шайбы: плоские круглые по ГОСТ 6958—78; ГОСТ 9649—78; ГОСТ 10450—78; ГОСТ 11371—78, косые квадратные по ГОСТ 10906—78 и стопорные по ГОСТ 11872—89; ГОСТ 13463—77; ГОСТ 13464—77; ГОСТ 13465—77; ГОСТ 13466—77 классов точности А и С.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 219—75.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шайбы должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и стандартов на конкретные виды шайб.

1.2. Схема построения условного обозначения шайб приведена в приложении.

1.3. Марки материалов и их условные обозначения должны соответствовать указанным в табл. 1. По соглашению между потребителем и изготовителем допускается изготавливать шайбы из материала, не указанного в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Материал			
Вид	Марка	Обозначение стандарта	Условное обозначение марки (группы)
Углеродистые стали	08, 08kp 10, 10kp	ГОСТ 1050—88	01
	Ст3 Ст3kp	ГОСТ 380—94	02
	15	ГОСТ 1050—88	03
	20		04
	35		05
	45		06

Издание официальное



Издание с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1985 г., мае 1988 г.
(ИУС 11—85, 8—88).

Перепечатка воспрещена

Окончание табл. 1

Материал

Вид	Марка	Обозначение стандарта	Условное обозначение марки (группы)
Легированные стали	40Х 30ХГСА	ГОСТ 4543—71	11
Коррозионно-стойкие стали	12Х18Н10Т	ГОСТ 5632—72	21
	20Х13		22
Латуни	Л63 ЛС59—1	ГОСТ 15527—2004	32
	Л63 антимагнитная		33
Бронза	БрАМц9—2	ГОСТ 18175—78	34
Медь	М3	ГОСТ 859—2001	38
Алюминиевые сплавы	АМг5	ГОСТ 4784—97	31
	Д1		35
	АД1		37

1.4. Шайбы изготавливают с покрытиями или без покрытий. Виды покрытий, их условное обозначение и толщина — по ГОСТ 1759.0—87, ГОСТ 1759.1—82, ГОСТ 1759.2—82, ГОСТ 1759.3—83, ГОСТ 1759.4—87, ГОСТ 1759.5—87. Допускается применять другие виды покрытий по ГОСТ 9.306—85.

1.3, 1.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5. Технические требования к покрытиям — по ГОСТ 9.301—86.

1.6. Поверхности шайб должны быть без трещин, раковин, надрывов, острых кромок, заусенцев, ржавчины.

Допускаются риски, вмятины, замятые заусенцы и срывы металла на цилиндрической поверхности и дефекты поверхности, установленные техническими требованиями на исходный материал.

1.7. Параметр R_a шероховатости опорных поверхностей класса точности А — не более 3,2 мкм. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.8. Поля допусков и предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей шайб должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

мм

Наименование размера и вид допуска	Поля допусков и предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей для шайб класса точности		
	A		C
Отверстие	H13 H14 для $s > 4$ Шайбы для пальцев — H11 стопорные шайбы — H12		H14 H15 для $s > 4$
	s	s_1 не менее 0,5 $s_{\text{ном}}$ 0,3 $s_{\text{ном}}$	—
Наружный диаметр	до 4,0 св. 4,0		h16
	d_2	h14 h15 для $s > 4$	

С. 3 ГОСТ 18123—82

Окончание табл. 2

мм

Наименование размера и вид допуска	Поля допусков и предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей для шайб класса точности			
	A		C	
Толщина	s		s	
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
	До 0,5 Св. 0,5 » 1,0 » 1,0 » 2,5 » 2,5 » 4,0 » 4,0 » 6,0 » 6,0 » 10,0 » 10,0 » 20,0	$\pm 0,05$ $\pm 0,10$ $\pm 0,20$ $\pm 0,30$ $\pm 0,60$ $\pm 1,00$ $\pm 1,20$	До 1,0 Св. 1,0 » 2,5 » 2,5 » 4,0 » 4,0 » 6,0 » 6,0 » 10,0 » 10,0 » 20,0	$\pm 0,2$ $\pm 0,3$ $\pm 0,6$ $\pm 1,0$ $\pm 1,2$ $\pm 1,6$
Фаска*	α от 30 до 45° $e_{min} = 0,25 s$ $e_{max} = 0,50 s$		—	
Допуск параллельности для плоских круглых шайб	s	a , не более	s	a , не более
	До 0,5 Св. 0,5 » 1,0 » 1,0 » 2,5 » 2,5 » 4,0 » 4,0 » 6,0 » 6,0 » 10,0 » 10,0 » 20,0	0,025 0,050 0,100 0,150 0,200 0,300 0,400	До 1,0 Св. 1,0 » 2,5 » 2,5 » 4,0 » 4,0 » 6,0 » 6,0 » 10,0 » 10,0 » 20,0	0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 1,0
Допуск плоскостности для плоских круглых шайб	s	E	s	E
	До 0,5 Св. 0,5 » 1,0 » 1,0 » 2,5 » 2,5 » 4,0 » 4,0 » 6,0 » 6,0 » 10,0 » 10,0 » 20,0	0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,60 1,00	До 1,0 Св. 1,0 » 2,5 » 2,5 » 4,0 » 4,0 » 6,0 » 6,0 » 10,0 » 10,0 » 20,0	0,25 0,50 0,80 1,20 1,80 3,00
Допуск соосности	d_2	b	d_2	b
	До 50 Св. 50	2 IT12 2 IT13	До 50 Св. 50	2 IT15 2 IT16

* Допускается вместо фаски скругление радиусом, равным e .

Допуск перпендикулярности цилиндрических поверхностей к опорным поверхностям плоских круглых шайб толщиной свыше 3 мм — не более 6° для класса точности С и не более 3° для класса точности А; косых квадратных шайб — не более 5°.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

- 1.9. По требованию потребителя шайбы должны изготавляться термически обработанными.
- 1.10. Лапки стопорных шайб не должны ломаться и иметь трещин при их двукратном загибе и отгибе на угол 90°.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.11. Временная противокоррозионная защита, упаковка и маркировка тары — по ГОСТ 18160—72.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки шайб — по ГОСТ 17769—83.

При приемке шайб главными геометрическими параметрами следует считать: диаметр отверстия, наружный диаметр, толщину, соосность.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Внешний вид шайб проверяют визуально. Допускается использовать лупу с увеличением $3\times$.

3.2. Контроль качества покрытий — по ГОСТ 9.302—88.

3.3. Шероховатость поверхности проверяют сравнением с образцами шероховатости по ГОСТ 9378—93 или приборами.

3.4. Размеры шайб проверяют предельными калибрами, шаблонами или универсальным измерительным инструментом.

3.5. Отклонение от перпендикулярности цилиндрических поверхностей шайб относительно опорных проверяют шаблонами или универсальным измерительным инструментом.


3.6. Отклонения от параллельности и плоскостности проверяют щупом, измеряя просвет между параллельными плитами, соприкасающимися с опорными поверхностями шайб, под действием усилия не более 20 Н (2 кгс).

Отклонение от плоскостности шайб допускается проверять универсальным измерительным инструментом.

Отклонение от параллельности шайб, изготовленных штамповкой, допускается не контролировать.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.7. Отклонение от соосности b диаметра отверстия относительно наружного диаметра определяют по разности размеров K и K_1 (см. чертеж), измеряемых универсальным измерительным инструментом.




3.8. Для испытания на вязкость стопорную шайбу зажимают в тисках, лапки двукратно загибают и отгибают на угол 90° .

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Раздел 4. **(Исключен, Изм. № 2).**

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ШАЙБ



1 — исполнение. Исполнение 1 не указывается; 2 — диаметр резьбы крепежной детали; 3 — толщина. Указывается для шайб с толщиной, не предусмотренной в стандартах на конкретные виды шайб; 4 — условное обозначение марки (группы) материала; 5 — марка материала. Указывается для групп 01; 02; 11; 32 и для материала, не предусмотренного в настоящем стандарте. Допускается в конструкторской документации не указывать марку материала для групп 01; 02; 11; 32; 6 — условное обозначение вида покрытия. Отсутствие покрытия не указывается; 7 — толщина покрытия. Для многослойного покрытия указывается суммарная толщина всех компонентов. Условное обозначение покрытия, которое не предусмотрено в настоящем стандарте, — по ГОСТ 9.306—85; 8 — обозначение стандарта на конкретный вид шайбы.

Если стандарт на конкретный вид шайбы предусматривает для одного исполнения два класса точности А и С, то в условном обозначении шайбы перед исполнением должна указываться соответствующая буква.

Примеры условных обозначений:

Шайба исполнения 1 для крепежной детали с диаметром резьбы 12 мм, с толщиной, установленной в стандарте, из стали марки 15, с цинковым покрытием толщиной 9 мкм хроматированным:

Шайба 12.03.019 ГОСТ...

то же, из стали марки Ст3кп:

Шайба 12.02.Ст3кп.019 ГОСТ...

то же, исполнения 2, толщиной 4 мм, не предусмотренной в стандарте на конкретный вид шайбы, из стали марки 08Х18Н12Т, с титановым покрытием, не предусмотренным в настоящем стандарте:

Шайба 2.12 × 4.08Х18Н12Т.Ти9 ГОСТ...

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 1).