



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКИЕ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ
К НЕФТЕПРОДУКТАМ
ГОСТ 29104.12—91

Издание официальное

БЗ 7-91/90?

24 руб.

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР
Москва

ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКИЕ**Метод определения стойкости к нефтепродуктам****ГОСТ**

Industrial fabrics.
 Method for determination
 of resistance to petroleum products

29104.12—91

ОКСТУ 8209, 8309

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на технические ткани из хлопчатобумажной пряжи, химических нитей и смешанные и устанавливают метод определения стойкости к нефтепродуктам.

Стойкость к нефтепродуктам — работоспособность тканей при воздействии на них топлива, масел, жиров, охлаждающей низкозамерзающей жидкости и др.

Сущность метода заключается в определении изменения разрывной нагрузки ткани в процентах после воздействия на нее нефтепродуктов.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

Отбор проб — по ГОСТ 29104.0 со следующим дополнением: длина точечной пробы должна быть не менее 1,2 м.

2 АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

2.1. Для проведения испытаний применяют:

машины разрывные по ГОСТ 7855;

эксикатор по ГОСТ 24336 для выдерживания элементарных проб в топливе;

сосуд для выдерживания элементарных проб в масле или охлаждающей низкозамерзающей жидкости;

сосуд для отмывания элементарных проб от масла и жиров; бензин по ГОСТ 2084, ГОСТ 1012;

бумагу фильтровальную по ГОСТ 12026;

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1992

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР

линейку измерительную металлическую по ГОСТ 427;
ножницы;
нефтепродукты, указанные в приложении 1.

3 ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Перед испытанием точечные пробы выдерживают не менее 24 ч в климатических условиях по ГОСТ 10681. В этих же условиях проводят испытания.

3.2. Из каждой точечной пробы параллельно кромке на расстоянии не менее 50 мм вырезают элементарные пробы размером 40×500 мм: шесть — по основе и восемь — по утку.

Допускаемое отклонение по размеру элементарных проб ± 1 мм.

3.3. Вид и тип нефтепродуктов устанавливают в соответствии с нормативно-технической документацией на конкретные ткани в зависимости от условий их эксплуатации.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Определяют разрывную нагрузку проб по ГОСТ 29104.4: трех — по основе и четырех — по утку.

4.2 Определение стойкости тканей к действию топлива, масла и охлаждающей низкозамерзающей жидкости

4.2.1. Остальные элементарные пробы помещают в эксикатор с топливом или сосуд с маслом или охлаждающей низкозамерзающей жидкостью. Эксикатор плотно закрывают крышкой.

Продолжительность выдерживания элементарных проб тканей в нефтепродуктах устанавливается нормативно-технической документацией на конкретные ткани согласно следующему ряду: 72, 168, 336 ч с допускаемым отклонением $\pm 0,5$ ч.

Отсчет времени выдерживания элементарных проб начинают с момента погружения их в нефтепродукты. Перерывы при выдерживании элементарных проб не допускаются.

Загрузка емкости не должна превышать 75 % ее объема, при этом уровень топлива, масла или охлаждающей низкозамерзающей жидкости над элементарными пробами должен быть не менее 1 см.

4.2.2. По истечении времени выдерживания элементарные пробы осторожно, стеклянной палочкой, вынимают из топлива, масла или охлаждающей низкозамерзающей жидкости.

4.2.3. Выдержаные в топливе элементарные пробы помещают между слоями фильтровальной бумаги, слегка отжимают для удаления избытка топлива и высушивают при комнатной температуре до постоянной массы.

Выдержаные в масле или охлаждающей низкозамерзающей жидкости элементарные пробы помещают начала в сосуд с бензином и промывают в течение 5—10 мин. Затем элементарные пробы раскладывают между слоями фильтровальной бумаги для удаления избытка бензина и высушивают при комнатной температуре до постоянной массы.

После промывания 20 элементарных проб бензин меняют.

4.2.4. Высшенные элементарные пробы подвергают визуальному осмотру. Если структура ткани не нарушена, элементарные пробы выдерживают в климатических условиях по п. 3.1 настоящего стандарта не менее 24 ч.

4.2.5. Определяют разрывную нагрузку элементарных проб, выдержанных в нефтепродуктах по ГОСТ 29104.4.

4.3. Определение стойкости к действию жиров

4.3.1. На одну из сторон элементарной пробы наносят тонким слоем жир и укладывают их в один слой на фильтровальной бумаге.

Продолжительность отсчет времени выдерживания элементарных проб устанавливают в соответствии с п. 4.2.1.

4.3.2. По истечении времени выдерживания элементарные пробы помещают в сосуд с бензином, в котором отмывают жир в течение 10—15 мин.

После промывания 20 элементарных проб бензин меняют.

4.3.3. Дальнейшие испытания проводят в соответствии с пп. 4.2.4, 4.2.5.

4.4. При работе с нефтепродуктами необходимо соблюдать требования безопасности, установленные нормативно-технической документацией на конкретные виды нефтепродуктов.

5 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Стойкость тканей к действию нефтепродуктов $CH_{o(y)}$ по основе или утку в процентах вычисляют по формуле

$$CH_{o(y)} = \frac{P_{p2}}{P_{p1}} \cdot 100,$$

где P_{p1} — среднее арифметическое значение разрывной нагрузки полоски ткани 25×200 мм до выдерживания в нефтепродуктах;

P_{p2} — среднее арифметическое значение разрывной нагрузки полоски ткани 25×200 мм после выдерживания в нефтепродуктах.

Вычисления проводят до второго десятичного знака с последующим округлением до первого десятичного знака.

5.2. При нарушении структуры ткани следует считать ткань нестойкой к действию нефтепродуктов, масел и жиров при выбранных условиях испытаний.

5.3. Результаты испытания записывают в протокол испытания в соответствии с приложением 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

**ПЕРЕЧЕНЬ
НЕФТЕПРОДУКТОВ, МАСЕЛ И ЖИРОВ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ ТКАНЕЙ К ИХ ВОЗДЕЙСТВИЮ**

Тип и вид нефтепродуктов, масел и жиров	Нормативно техническая документация
Бензины: автомобильный авиационный Топливо дизельное Топливо для реактивных двигателей	ГОСТ 2084—77 ГОСТ 1012—72 ГОСТ 305—82 ГОСТ 10227—86
Масла на нефтяной основе: моторное автомобильное для карбюраторных двигателей моторное для автотракторных дизелей	ГОСТ 10541—78 ГОСТ 8581—78
Смазка: солидол жировой жидкость охлаждающая низкозамерзающая	ГОСТ 1033—79 ГОСТ 159—52

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

Протокол испытания должен содержать:

наименование ткани;

вид нефтепродукта;

время выдерживания ткани в нефтепродукте, ч;

разрывную нагрузку элементарных проб по основе и утку до выдерживания в нефтепродукте, Н (кгс);

среднее арифметическое значение разрывной нагрузки (P_{p_2}) элементарных проб по основе и утку до выдерживания в нефтепродукте, Н (кгс);

разрывную нагрузку элементарных проб по основе и утку после выдерживания в нефтепродукте, Н (кгс);

среднее арифметическое значение разрывной нагрузки (P_{p_1}) элементарных проб по основе и утку после выдерживания в нефтепродукте, Н (кгс);

стойкость к нефтепродуктам по основе и утку, сН, %;

дату испытания;

подпись проводившего испытания.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Госкомлегпромом при Госплане СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. В. Стулов, канд. техн. наук; Г. К. Щеникова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 27.09.91 № 1547

3. Срок первой проверки — 1997 г.; периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 159—52	Приложение 1
ГОСТ 305—82	Приложение 1
ГОСТ 427—75	2.1
ГОСТ 1012—72	2.1; приложение 1
ГОСТ 1033—79	
ГОСТ 2084—77	2.1; приложение 1
ГОСТ 7855—84	2.1
ГОСТ 8581—78	Приложение 1
ГОСТ 10227—86	Приложение 1
ГОСТ 10541—78	Приложение 1
ГОСТ 10681—75	3.1
ГОСТ 12026—76	2.1
ГОСТ 24336—82	.2.1
ГОСТ 29104.0—91	1
ГОСТ 29104.4—91	4.1, 4.2.5

Редактор Т. П. Шашина

Технический редактор О. Н. Никитина

Корректор А. И. Зюбан

Сдано в наб. 19.11.91. Подп. в печ. 16.04.92. Усл. печ. л. 0,5. Усл. кр.-отт. 0,5 Уч.-изд. л. 0,35.
Тир. 400 экз.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 763