



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**КОЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА**

ГОСТ 21047—75

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

КОЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ

Определение сорта

Technical leather. Determination of grade

**ГОСТ
21047-75***Взамен
ГОСТ 1898-48
в части сортировки

ОКСТУ 8609

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 августа 1975 г. № 2054 срок введения установленс 01.01.77**Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 08.10.85 № 3275**
срок действия продлендо 01.01.92**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на техническую кожу и устанавливает определение сорта.
2. В зависимости от наличия пороков, их площади кожу подразделяют на сорта: 1, 2 и 3.
- 3.—6. (Исключены, Изм. № 1).
7. Пороки учитывают, не допускают и не учитывают в соответствии с табл. 1 и п. 9.

Издание официальное

* Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1985 г. (ИУС 1-86).

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1987

Таблица 1

| Наименование порока | Чепрак ремневый | Кожа для гонков хроморастительного дубления | Кожа для гонков пергаментная | Кожа для сучильных рукавов | Кожа муфтовая | Кожа для делительных ремешков | Кожа для погонялочных ремней | Кожа для манжет и прокладок | Кожа для ремешков бесконечных к прядильным машинам | Кожа натуральная специального назначения растительного дубления |
|---|-----------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|---|
| | тканевый | Кожа для гонков хроморастительного дубления | Кожа для гонков пергаментная | Кожа для сучильных рукавов | Кожа муфтовая | Кожа для делительных ремешков | Кожа для погонялочных ремней | Кожа для манжет и прокладок | Кожа для ремешков бесконечных к прядильным машинам | Кожа натуральная специального назначения растительного дубления |
| 1. Отдушистость: | | | | | | | | | | |
| на краях чепрака на полосе шириной 15 см от края | + | + | — | — | + | Не допускается | + | + | — | Не допускается |
| на площади до 50% чепрачной части кожи вкл. | Не допускается | — | — | — | — | Не допускается | + | — | + | Не допускается |
| на площади более 50% чепрачной части кожи | Не допускается | — | — | — | — | Не допускается | — | — | + | Не допускается |
| 2. Ломкость лицевого слоя при испытаниях на валиках | Не допускается | — | — | — | — | Не допускается | — | — | — | — |
| 3. Садка лица общая | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Не допускается |
| 4. Загрязнение лицевой поверхности: | | | | | | | | | | |
| свыше 30% чепрачной части | + | + | — | — | + | Не допускается | + | + | + | Не допускается |

Продолжение табл. 1

Продолжение табл. 1

| Наименование порока | Чепрак ремневый | Кожа для гонков хроморастительного дубления | Кожа для гонков пергаментная | Кожа для сучильных рукавов | Кожа муфтовая | Кожа для делигельных ремешков | Кожа для погоняльочных ремней | Кожа для манжет и прокладок | | Кожа для ремешков бесконечных машинам | Кожа натуральная специального назначения растительного дубления. |
|---|-----------------|---|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------|--|
| | | | | | | | | тяжелая | легкая | | |
| 9. Неотделанная бахтарма | | | | | | | | Не допускается | | | |
| 10. Неровная строжка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
| 11. Жесткость местная | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
| 12. Жесткость общая | | | | | | | | Не допускается | | | |
| 13. Непродуб | | | | | | | | Не допускается | | | |
| 14. Воротистость сильно выраженная на чепраке или чепрачной части целой кожи и «крыбки» | + | + | — | — | | | | + | + | + | + |
| 15. Дыры, прорези, выхваты | + | + | + | + | | | | + | + | + | + |
| 16. Подрези глубокие (более $\frac{1}{4}$ толщины кожи) | + | + | + | + | | | | + | + | + | + |
| 17. Подрези неглубокие (до $\frac{1}{4}$ толщины кожи) | + | — | — | | + (не допускаются более 2 шт.) | + (не допускаются более 2 шт.) | + (не допускаются более 2 шт.) | — | — | — | — |

Продолжение табл. 1

| Наименование порока | Чепрак ремневый | Кожа для гонков хроморастительного дубления | | Кожа для гонков пергаментная | Кожа для сучильных рукавов | Кожа муфтовая | Кожа для делительных ремешков | Кожа для погоняльочных ремней | Кожа для манжет и прокладок | | Кожа для ремешков бесконечных к прядильным машинам | Кожа натуральная специального назначения растительного дубления |
|---|-----------------|---|--------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|--|---|
| | | тяжелая | легкая | | | | | | тяжелая | легкая | | |
| 18. Подрези неглубокие (до $\frac{1}{4}$ толщины кожи) продольные или под углом менее 30° к линии хребта | — | — | — | — | + (не допускаются более 2 шт.) | + (не допускаются более 2 шт.) | — | — | — | — | — | — |
| 19. Ломины, роговины (незаросшие) | + | + | + | + | Не допускаются | | + | + | + | + | + | + |
| 20. Роговины, царапины, незаросшие неглубокие | + | + | + | + | + (не допускаются более 2 шт.) | + (не допускаются более 2 шт.) | + | + | + | + | + | + |
| 21. Роговины, царапины заросшие и неломающиеся | + | — | — | + | + (не допускаются более 2 шт.) | + (не допускаются более 2 шт.) | + | — | — | — | — | — |
| 22. Роговины, царапины заросшие и неломающиеся продольные или под углом менее 30° к линии хребта | — | — | — | + | + (не допускаются более 2 шт.) | + (не допускается более 2 шт.) | — | — | — | — | — | — |

Продолжение табл. 1

| Наименование порока | Чепрак ремневый | Кожа для гонков хроморастительного дубления | Кожа для гонков пергаментная | Кожа для сучильных рукавов | Кожа муфтовая | Кожа для делительных ремешков | Кожа для погоняльочных ремней | Кожа для манжет и прокладок | Кожа для ремешков бессконечных к прядильным машинам | Кожа натуральная специального назначения растительного дубления |
|------------------------------------|-----------------|---|------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|---|
| | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 23. Маклаки, прелины | + | + | + | + | + | Не допускаются | + | + | + | + |
| 24. Тавро | + | + | + | + | + | Не допускаются | + | + | + | + |
| 25. Свищи не-заросшие разбросанные | + | + | + | + | + | Не допускаются более одного | + | + | + | + |
| 26. Свищи не-заросшие скучен-ные | + | — | — | — | — | Не допускаются более одного | + | — | — | — |
| 27. Свищи за-росшие разбросанные | + | — | — | — | — | + | — | — | — | — |
| 28. Свищи за-росшие скучен-ные | + | — | — | — | — | + | — | — | — | — |
| 29. Свищи, за-росшие более 15 шт. | + | — | — | — | — | Не допускаются | + | — | — | — |
| 30. Болячки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31. Бактериаль-ные белые пятна | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32. Плохая раз-делка краев и лап | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Приложения:

- Знак «+» означает пороки, которые допускают на коже и учитывают при определении сорта.
- Знак «—» означает пороки, которые не учитывают при определении сорта.

8. Скученными заросшими свищами считают более 6 свищей, расположенных на площади 1 дм² в ремневом чепраке и в кожах для погонялочных ремней, и более 20 свищей в остальных видах кож. При наличии на коже заросших свищей в меньшем количестве их относят к разбросанным.

9. При определении сорта не учитывают следующие пороки:
слабо выраженную воротистость до уровня нижних впадин передних лап;
слабо выраженную жилистость;

молочные полосы;
незначительную стяжку лицевой поверхности на полах и воротке;

неотделанную бахтарму в пашинах;

отдушистость в пашинах;

всякого рода повреждения на расстоянии не более 5 см от естественного контура чепрака и не более 1 см от линии чепракования;

ссадины, царапины, безличины, слегка задевающие лицевой слой и зачищенные;

заросшие укусы насекомых;

малозаметную лизуху.

10. Местную садку лицевой поверхности в двух точках чепрака или на целой коже и одной точке получепрака или на полукоже считают за один порок и оценивают 20%.

Местную садку лицевой поверхности в одной точке чепрака или на целой коже считают за один порок с площадью поражения 10%.

11. Сорт кожи для сучильных рукавов определяют по бахтарме с учетом пороков по лицевой поверхности кожи.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

12—14. (Исключены, Изм. № 1).

15. Сорт кожи в зависимости от размера полезной площади определяют в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

| Сорт | Размер полезной площади, % |
|------|----------------------------|
| 1 | До 95 включ. |
| 2 | От 95 » 80 включ. |
| 3 | » 80 » 50 включ. |

15а. Определение полезной площади — по ГОСТ 26343—84.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

16. Муфтовую кожу относят к 3-му сорту, если ее полезная

площадь вписывается в прямоугольник размером сторон не менее 500×600 мм.

17. Кожу для сучильных рукавов относят к 3-му сорту, если при сортировке на бахтарму ее полезная площадь вписывается в прямоугольник с размером сторон 600×1000 мм, где сторона прямоугольника, равная 600 мм, расположена параллельно линии хребта.

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 19.01.87 Подп. в печ. 06.03.87 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,43 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 601.