



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ  
ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ**

**ГОСТ 26094—84**

**Издание официальное**

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР  
ИСПОЛНИТЕЛИ**

**Б. В. Саутин, В. В. Чучаев, Г. Б. Вильман**

**ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР**

**Член Коллегии Н. В. Хвальковский**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 февраля 1984 г.  
№ 517**

*Редактор Н. Е. Шестакова*

*Технический редактор В. Н. Малькова  
М. Морозова*

Сдано в наб. 12.0.  
0,25 усл. кр.-отт.

в тираж. 11.04.84  
зд. л.

Тир. 16 000

0,25 усл. п. л.  
Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.  
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 265

**КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ****Определение сортности**

Artificial leather for footwear uppers. Grading

**ГОСТ****26094—84**

ОКП 87 1000

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 февраля 1984 г. № 517 срок действия установлен**

**с 01.07.85****до 01.07.90****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на искусственную кожу для верха обуви бытового и специального назначения и устанавливает определение ее сортности.

Стандарт не распространяется на искусственную кожу для верха обуви, изготовленную по заказу Министерства обороны СССР.

Термины и определения, применяемые в стандарте — по ГОСТ 16119—70 и ГОСТ 20840—75.

2. Кожа для верха обуви по художественно-эстетическим показателям должна соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15.007—81.

3. На кожу устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

4. Сорт кожи определяют по порокам внешнего вида на лицевой поверхности.

5. Пороки внешнего вида подразделяют на местные и распространенные.

5.1. К местным порокам относят:

царапину;

замин;

полосу;

сдир;

раковину;

пятно;

утолщение;

вмятину;

наплыv.



5.2. К распространенным порокам относят:  
разнооттеночность;  
нечеткость тиснения и печати;  
утолщения в разбросанном виде;  
киперность;  
слеживание ворса (для искусственной замши электростатического метода производства).

Степень выраженности распространенных пороков определяют по образцам пороков, утвержденным в установленном порядке.

6. Оценку местных пороков кожи производят в соответствии с требованиями, указанными в таблице.

Наименование порока	Размер, не более	Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах	
		1-го сорта	2-го сорта
Царапина	5 см	2	5
Замин	5 см	2	5
Полоса	10 см <sup>2</sup>	1	5
Сдир	10 см <sup>2</sup>	Не допускается	2
Раковина	1 см <sup>2</sup>	То же	3
Пятно	2 см <sup>2</sup>	2	5
Наплыв	2 см <sup>2</sup>	Не допускается	2
Утолщение	1 см <sup>2</sup>	2	4
Вмятина	3 см <sup>2</sup>	2	4

7. Количество местных пороков на условную длину кожи 20 м не должно быть более:

8 — для кожи 1-го сорта;

12 — для кожи 2-го сорта.

При этом количество случаев на 1 м кожи не должно быть более:

1 — для кожи 1-го сорта;

3 — для кожи 2-го сорта.

В коже 1 и 2-го сортов допускается не более одного распространенного порока.

8. При отклонении фактической длины кожи от условной количество местных пороков пересчитывают пропорционально на условную длину кожи.

9. Количество условных вырезов — по ГОСТ 25934—83.

10. Пороки, допускаемые в текстильной основе, при определении сорта кожи не учитывают.

11. Дефектный край при определении сорта не учитывают.

Размер дефектного края — по ГОСТ 25934—83.