



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ
ГОСТ 26436–85**

Издание официальное

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Ю. С. Пайкачев, Ю. И. Смирнова, А. К. Красножен, В. А. Логинова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Хвальковский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 февраля 1985 г. № 343

**КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**

Определение сортности

Artificial leather for technical purpose.
Determination of grade

ГОСТ

26436—85

ОКСТУ 8709

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 февраля 1985 г. № 343 срок действия установлен

с 01.07.86

до 01.07.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на искусственную кожу технического назначения и устанавливает определение ее сортности.

Термины и определения, применяемые в стандарте, — по ГОСТ 16119—70 и ГОСТ 20840—75.

2. Для определения сорта кожа по назначению классифицируется в соответствии с ГОСТ 4.116—84.

3. На кожу устанавливают два сорта: 1 и 2-й.

4. Сорт кожи определяют по совокупности пороков внешнего вида на лицевой поверхности.

5. Пороки внешнего вида подразделяют на местные и распространенные.

5.1. К местным порокам относят:

сдир;

царапину;

замин;

наплыв;

пятно;

утолщение;

риску;

раковину;

вмятину;

полосу;

залом;

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1985

посторонние включения;
слезки;
помягкость.

5.2. К распространенным порокам относят:

разнооттеночность;
нечеткость тиснения или печати;
волнистость;
киперность;
засоренность;
шероховатость

Нечеткость тиснения или печати, киперность, шероховатость на небелицевой поверхности для кожи искусственной тентовой, для укрытий, декеля синтетического пороками не считаются.

Степень выраженности распространенных пороков определяют по образцам пороков, утвержденным в установленном порядке.

6. Количество местных пороков на условную длину искусственной кожи 20 м в зависимости от ее назначения должно соответствовать табл. 1.

Таблица 1

Наименование кожи	Ширина м	Количество пороков, не более, для	
		1-го сорта	2-го сорта
Кожа искусственная обивочная и облицовочная для средств транспорта: для обивки сидений и спинок кресел	До 1,0 Более 1,0	Не допускаются То же	8 10
	До 1,0 Более 1,0	4 6	6 12
для обивки потолков и панелей кабин, для отделки и облицовки пассажирских самолетов, для изготовления утеплительных чехлов капота и облицовки радиатора			
для детских колясок	До 1,0 Более 1,0	6 8	10 12
Кожа искусственная различного назначения			
для обивки мебели	До 1,0 Более 1,0	6 8	10 12
тентовая, укрывная	До 1,0 Более 1,0	10 12	14 15
трубная, мелиоративная	До 1,0 Более 1,0	10 12	13 15
транспортерная, декель синтетический	До 1,0 Более 1,0	10 12	12 15
для инструментальных сумок	До 1,0 Более 1,0	8 10	10 12

При этом количество случаев на 1 м кожи не должно быть более:

- 1 — для кожи 1-го сорта;
- 2 — для кожи 2-го сорта.

В коже 1 и 2-го сортов допускается не более одного распространенного порока.

В коже 1-го сорта для обивки сидений и спинок кресел распространенные пороки не допускаются.

7. При отклонении фактической длины кожи от условной количество местных пороков пересчитывают пропорционально на условную длину кожи.

8. Оценку местных пороков кожи проводят в соответствии с требованиями, приведенными в табл. 2—9.

Таблица 2

Оценка местных пороков искусственной кожи для обивки сидений и спинок кресел

Наименование порока	Размер, не более	Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах	
		1-го сорта	2-го сорта
Сдир	1 см ²	Не допускается	1
Царапина	3 см	То же	2
Замин	5 см	»	2
Наплыв	5 см ²	»	2
Пятно	5 см ²	»	2
Риска	1 см	»	3
Раковина	1 см ²	»	3
Слезки	2 см ²	»	3
Помягость	10 см ²	»	1

Таблица 3

Оценка местных пороков искусственной кожи для обивки потолков и панелей кабин, для отделки и облицовки пассажирских самолетов, для изготовления утеплительных чехлов капотов и облицовки радиаторов

Наименование порока	Размер, не более	Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах	
		1-го сорта	2 го сорта
Сдир	1 см ²	Не допускается	1
Царапина	3 см	1	2
Замин	5 см	Не допускается	2
Наплыв	5 см ²	1	2
Пятно	5 см ²	Не допускается	2
Риска	1 см	1	3
Раковина	1 см ²	Не допускается	3
Залом	5 см	1	2
Посторонние включения	0,5 см ²	2	3

Таблица 4
Оценка местных пороков искусственной кожи для детских колясок

Наименование порока	Размер, не более	Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах	
		1-го сорта	2-го сорта
Сдир	2 см ²	Не допускается	1
Царапина	5 см	То же	2
Замин	5 см	1	2
Наплыв	5 см ²	1	2
Пятно	5 см ²	Не допускается	2
Утолщение	3 см ²	2	3
Раковина	2 см ²	1	3

Таблица 5
Оценка местных пороков искусственной кожи для обивки мебели

Наименование порока	Размер, не более	Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах	
		1-го сорта	2-го сорта
Сдир	2 см ²	Не допускается	2
Царапина	5 см	То же	1
Замин	5 см	1	2
Наплыв	5 см ²	1	2
Пятно	5 см ²	Не допускается	2
Утолщение	3 см ²	То же	2
Раковина	2 см ²	2	3

Таблица 6
Оценка местных пороков искусственной кожи тентовой и укрывной

Наименование порока	Размер, не более	Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах	
		1-го сорта	2-го сорта
Сдир	2 см ²	Не допускается	1
Замин	5 см	2	3
Наплыв на нелицевой стороне	10 см ²	1	2
Пятно	10 см ²	Не допускается	1
Утолщение	10 см ²	1	2
Риска	2 см	2	3
Вмятина	3 см ²	2	3
Полоса	5 см	Не допускается	1

Примечание. Неравномерность пудрения при определении сорта не учитывают.

Таблица 7
Оценка местных пороков искусственной кожи трубной, мелиоративной

Наименование порока	Размер, не более	Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах	
		1-го сорта	2-го сорта
Сдир	2 см ²	Не допускается	1
Наплыв	5 см ²	2	4
Пятно	10 см ²	1	2
Утолщение	10 см ²	1	2
Полоса	5 см	1	3
Слезки	2 см ²	2	3
Помягость	10 см ²	2	3

Примечание. Неравномерность пудрения при определении сорта не учитывают.

Таблица 8
Оценка местных пороков искусственной кожи транспортерной, декеля синтетического

Наименование порока	Размер, не более	Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах	
		1 го сорта	2 го сорта
Сдир	2 см ²	Не допускается	2
Царапина	5 см	1	4
Наплыв	5 см ²	2	4
Пятно	10 см ²	1	2
Утолщение	10 см ²	1	2
Риска	1 см	2	4
Раковина	5 см ²	Не допускается	2
Полоса	5 см	1	3
Посторонние включения	1 см ²	Не допускается	3

Таблица 9
Оценка местных пороков искусственной кожи для инструментальных сумок

Наименование порока	Размер, не более	Количество случаев, принимаемых за один порок, в кожах	
		1-го сорта	2-го сорта
Сдир	2 см ²	Не допускается	3
Царапина	5 см	2	4
Замин	10 см	1	2
Наплыв	5 см ²	2	4
Пятно	5 см ²	1	3
Утолщение	5 см ²	1	3
Полоса	10 см	1	2

9 Количество условных вырезов и отрезов — по ГОСТ 25934—83.

10 Пороки, допускаемые в текстильной основе, при определении сорта кожи не учитывают

11 Дефектный край при определении сорта не учитывают.
Размер дефектного края — по ГОСТ 25934—83.

Редактор И. В. Виноградская

Технический редактор Н. П. Замолодчикова

Корректор Б. А. Муратов

Сдано в наб 14 03 85 Подп к печ 19 04 85 05 усл п л 05 усл кр отт 0,40 уч-изд л
Тир 12 000 Цена 3 коп

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6 Зак. 367

**Изменение № 1 ГОСТ 26436—85 Кожа искусственная технического назначения.
Определение сортности**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.10.90 № 2677**

Дата введения 01.04.91

Пункт 1. Второй абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 16119—70 и».

Пункт 6. Таблица 1. Графа «Наименование кожи». Седьмой абзац. Исключить слово: «трубная».

Пункт 8. Таблица 7. Наименование. Исключить слово: «трубной».

(ИУС № 1 1991 г.)