

ГОСТ 15615—79

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т

ИОНИТЫ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ ХЛОРА

Издание официальное

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ИОНИТЫ

Метод определения содержания ионов хлора**ГОСТ
15615—79**

Ion exchange rezins. Method for determination of chlorine ions content

ОКСТУ 2209

Дата введения 01.01.80

Настоящий стандарт распространяется на иониты, выпускаемые в чистом виде, и устанавливает метод определения содержания ионов хлора.

Сущность метода заключается в вытеснении обменных ионов хлора из анионитов раствором азотнокислого натрия, ионов хлора из катионитов — дистиллированной водой с последующим определением ионов хлора в фильтрате меркуриметрическим методом.

1. ПРИБОРЫ, ПОСУДА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ

Иономер универсальный ЭВ-74.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 20 г.

Печь муфельная или высокотемпературный электрический шкаф с терморегулятором, обеспечивающим регулирование температуры в диапазоне 500—600 °С.

Мешалка магнитная типа ММ-01.

Установка лабораторная, состоящая из напорной емкости вместимостью не менее 1 дм³, стеклянной колонки внутренним диаметром (25 ± 1) мм и высотой не менее 400 мм, мерной колбы для сбора фильтрата. В нижнюю часть колонки впаян стеклянный фильтр типа ФКП ПОР 250ХС по ГОСТ 25336 или другое фильтрующее устройство, устойчивое к действию кислот и щелочей, не пропускающее зерен ионита размером более 0,25 мм и обладающее малым сопротивлением фильтрации. Нижний конец колонки снабжен краном или зажимом для регулирования скорости фильтрации раствора.

Колба Кн-1 (2)—250 по ГОСТ 25336.

Стакан В (Н)-1(2)—150, 250ТС по ГОСТ 25336.

Бюretки вместимостью 25 см³ с ценой деления 0,05 см³ и вместимостью 2 и 10 см³.

Пипетки вместимостью 5, 20 и 100 см³.

Колба 1(2)—1(2)—500, 1000 по ГОСТ 1770.

Цилиндр 1(2, 3, 4) — 100 по ГОСТ 1770.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или деминерализованная, отвечающая требованиям ГОСТ 6709.

Спирт этиловый ректифицированный технический по ГОСТ 18300, высший сорт.

Кислота азотная по ГОСТ 4461, х. ч., раствор концентрированной кислоты в дистиллированной воде в соотношении 1 : 9.

Натрий азотнокислый по ГОСТ 4168, х. ч., раствор массовой концентрации 60 г/дм³.

Натрий хлористый по ГОСТ 4233, х. ч., раствор, 1 см³ которого соответствует 0,1 мг ионов хлора; готовят следующим образом: 0,1648 г хлористого натрия, предварительно прокаленного при 500—600 °С до постоянной массы, растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1000 см³ и доводят раствор до метки.

С. 2 ГОСТ 15615—79

Ртуть азотнокислая окисная по ГОСТ 4520, х. ч., рабочие растворы 1 и 2 готовят следующим образом: навески 4,70 и 0,47 г соответственно для рабочих растворов 1 и 2 растворяют в 50 см³ раствора азотной кислоты (1 : 9) в мерной колбе вместимостью 1000 см³, доводят раствор до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивают.

Индикатор дифенилкарбазон; готовят по ГОСТ 4919.1.

Допускается применение других реагентов, посуды и приборов, по качеству, классу точности и метрологическим характеристикам не уступающих указанным.

Разд. 1. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Определение титра рабочих растворов азотнокислой окисной ртути

2.1.1. Первоначально определяют объем раствора азотной кислоты, необходимого для доведения pH раствора хлористого натрия до 2,5 ± 0,05.

В стакан вместимостью 150 см³ переносят пипеткой 20 см³ (для рабочего раствора 1) или 5 см³ (для рабочего раствора 2) раствора хлористого натрия и разбавляют дистиллированной водой до 100 см³. Погружают в стакан электроды иономера, термометр и ставят на магнитную мешалку.

Из бюретки вместимостью 25 см³ приливают в стакан по каплям раствор азотной кислоты и при постоянном перемешивании доводят pH раствора хлористого натрия до 2,5 ± 0,05. Измеряют объем раствора азотной кислоты, пошедший на титрование.

2.1.2. В коническую колбу вместимостью 250 см³ помещают пипеткой 20 см³ (для рабочего раствора 1) или 5 см³ (для рабочего раствора 2) раствора хлористого натрия, доводят объем раствора дистиллированной водой до 100 см³ и приливают из бюретки установленный по п. 2.1.1 объем раствора азотной кислоты. Затем добавляют 15 капель дифенилкарбазона и при постоянном перемешивании титруют рабочим раствором 1 со скоростью не более 0,4 см³/мин из бюретки вместимостью 2 см³ или рабочим раствором 2 со скоростью не более 0,8 см³/мин из бюретки вместимостью 10 см³ до перехода желтой окраски раствора в фиолетовую.

Одновременно проводят контрольное титрование 100 см³ дистиллированной воды по пп. 2.1.1 и 2.1.2.

Объем рабочего раствора, израсходованный на титрование, определяют как среднее арифметическое трех параллельных определений, допускаемое расхождение между наиболее отличающимися значениями которых не превышает 3,0 % относительно среднего значения при доверительной вероятности $P = 0,95$.

2.2. Титры рабочих растворов 1 или 2 (T), мг/см³, вычисляют по формуле

$$T = \frac{0,1 \cdot V_c}{V_1 - V_2},$$

где V_c — объем раствора хлористого натрия с массовой концентрацией ионов хлора точно 0,1 мг/дм³, взятый для титрования, см³;

V_1 — объем рабочего раствора 1 и 2, израсходованный на титрование раствора хлористого натрия, см³;

V_2 — объем рабочего раствора 1 или 2, израсходованный на контрольное титрование, см³.

2.1.1—2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Определение содержания ионов хлора в анионите

3.1.1. Анионит вместе с водой помещают в мерный цилиндр вместимостью 100 см³, уплотняют постукиванием дна цилиндра о деревянную поверхность до прекращения усадки и доводят объем анионита до 100 см³.

3.1.2. Пробу отмеренного анионита количественно с помощью дистиллированной воды переносят в стеклянную колонку и сливают избыток воды до уровня анионита. Соединяют колонку с делительной воронкой, заполняют воронку раствором азотнокислого натрия и пропускают его через пробу анионита со скоростью 1 дм³/ч. Фильтрат собирают в мерную колбу вместимостью 1 дм³ и тщательно перемешивают.

3.1.3. В стакан вместимостью 150 см³ переносят пипеткой 100 см³ фильтрата, погружают в

стакан электроды иономера, термометр и помещают стакан на магнитную мешалку. Из бюретки вместимостью 25 см³ приливают в стакан по каплям раствор азотной кислоты и при постоянном перемешивании доводят pH раствора до 2,5 ± 0,04, измеряют объем раствора, пошедший на подкисление.

3.1.4. Новую пробу фильтрата помещают в коническую колбу вместимостью 250 см³, приливают из бюретки установленный по п. 3.1.3 объем раствора азотной кислоты, добавляют 15 капель дифенилкарбазона и титруют раствором азотнокислой окисной ртути до перехода желтой окраски раствора в фиолетовую.

При содержании в фильтрате менее 5 мг/дм³ ионов хлора титруют рабочим раствором 2 из бюретки вместимостью 10 см³ со скоростью не более 0,8 см³/мин. При большем содержании ионов хлора — рабочим раствором 1 со скоростью не более 0,4 см³/мин из бюретки вместимостью 2 см³.

Одновременно проводят контрольное титрование 100 см³ азотнокислого натрия по пп. 3.1.3 и 3.1.4.

Объем, израсходованный на титрование (V_3 , V_4), определяют как среднее арифметическое трех параллельных титрований, допускаемое расхождение между наиболее отличающимися значениями которых не превышает 3,0 % относительно среднего значения при доверительной вероятности $P = 0,95$.

3.1.5. Содержание ионов хлора в анионитах (X), мг/см³, вычисляют по формуле

$$X = 10T \frac{(V_3 - V_4)}{V_a},$$

где V_a — объем анионита, см³;

V_3 — объем рабочего раствора, израсходованный на титрование фильтрата, см³;

V_4 — объем рабочего раствора, израсходованный на контрольное титрование, см³,

T — титр рабочего раствора азотнокислой окисной ртути, мг/см³.

За результат испытания принимают среднее арифметическое трех параллельных определений, допускаемое расхождение между наиболее отличающимися значениями которых не превышает 5 % относительного среднего значения при доверительной вероятности $P = 0,95$.

3.1.3 — 3.1.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2. Определение содержания ионов хлора в катионитах

3.2.1. Около 70 г катионита помещают в стакан вместимостью 250—300 см³, заливают 100 см³ дистиллированной воды и оставляют для набухания в течение 2 ч. Набухший катионит с помощью воды, в которой он набухал, переносят в цилиндр вместимостью 100 см³, уплотняют постукиванием дна цилиндра о деревянную поверхность до прекращения усадки и измеряют объем катионита.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2.2. Пробу отмеренного катионита из цилиндра количественно переносят в стеклянную колонку с помощью дистиллированной воды, в которой катионит набухал, не допуская ее потерь. Избыток воды сливают до уровня катионита в мерную колбу вместимостью 500 см³. Соединяют колонку с делительной воронкой, заполняют воронку дистиллированной водой и пропускают ее через пробу катионита со скоростью 2 дм³/ч, собирая фильтрат в ту же мерную колбу.

3.2.3. Фильтрат тщательно перемешивают и определяют в нем содержание ионов хлора титрованием рабочим раствором 2 из бюретки вместимостью 10 см³ со скоростью не более 0,8 см³/мин по пп. 3.1.3 и 3.1.4.

3.2.4. Одновременно в аналогичных условиях по пп. 3.1.3 и 3.1.4 проводят контрольное титрование 100 см³ дистиллированной воды.

3.2.5. Содержание ионов хлора в катионите (X_1), мг/см³, вычисляют по формуле

$$X_1 = 5T \frac{(V_5 - V_6)}{V_k},$$

где V_k — объем пробы катионита, см³,

V_5 — объем рабочего раствора 2, израсходованный на титрование фильтрата, см³,

V_6 — объем рабочего раствора 2, израсходованный на контрольное титрование, см³;

T — титр рабочего раствора 2, мг/см³.

За результат испытания принимают среднее арифметическое трех параллельных определений, допускаемое расхождение между наиболее отличающимися значениями которых не превышает 5 % относительно среднего значения при доверительной вероятности $P = 0,95$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.И. Серенков, А.Б. Пашков, Е.Л. Татевосян, З.В. Климова, Т.Д. Новикова, Э.Е. Петренко

2. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.01.79 № 120

3. ВЗАМЕН ГОСТ 15615—70

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер раздела
ГОСТ 1770—74	1
ГОСТ 4168—79	То же
ГОСТ 4233—77	»
ГОСТ 4461—77	»
ГОСТ 4520—78	»
ГОСТ 4919.1—77	»
ГОСТ 6709—72	»
ГОСТ 18300—87	»
ГОСТ 24104—88	»
ГОСТ 25336—82	»

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1999 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1989 г. (ИУС 6—89)

Редактор *Л.И.Нахимова*
Технический редактор *В.Н.Прусакова*
Корректор *Р.А.Ментова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 16.04.99. Подписано в печать 12.05.99. Усл.печл. 0,93. Уч.-изд.л. 0,50.
Тираж 115 экз. С 2800. Зак. 384.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов тип. "Московский печатник", Москва, Лялин пер., 6
Плр № 080102