



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.61-80

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

**Р. С. Ахметова, И. И. Шерышева, И. А. Чернобровенко, А. Г. Кашина,
И. А. Плотникова, Л. М. Гохман, Е. М. Чурарий**

ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

Член Коллегии А. И. Лукашов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 февраля 1980 г. № 842

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**Система показателей качества продукции****БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ****Номенклатура показателей**

The system of quality indices of products.
Petroleum bitumen. Nomenclature of indices

ГОСТ
4.61—80

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 февраля 1980 г. № 842 срок действия установлен

с 01.01. 1981 г.
до 01.01. 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества нефтяных битумов различного назначения.

Показатели качества, установленные настоящим стандартом, применяются при разработке нормативно-технической документации, методов контроля, аттестации и сравнительном анализе качества нефтяных битумов.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые свойства нефтяных битумов указаны в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеризуемое свойство
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ	
1.1. Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм, с	Вязкость продукта
1.2. Температура размягчения по кольцу и шару, °C	Термостойкость
1.3. Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	Консистенция
1.4. Температура хрупкости, °C	Морозостойкость
1.5. Морозостойкость, °C	То же



Наименование показателя	Характеризуемое свойство
1.6. Растворимость при 25°C, см	Эластичность
1.7. Температура вспышки, °C	Пожаробезопасность
1.8. Массовая доля испарившегося разжижителя, %	Скорость формирования покрытия
1.9. Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя, °C	Термостойкость
1.10. Индекс пенетрации	Реологический тип битума
1.11. Условная вязкость смеси битума с льняным маслом в уайт-спирите при 50°C, непосредственно после изготовления и выдерживания в течение 24 ч в закрытом сосуде, условные градусы	Пригодность для приготовления лака

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Показатели долговечности	Консистенция при пониженных температурах
2.1.1. Глубина проникания иглы при 0°C, 0,1 мм	Эластичность при пониженных температурах
2.1.2. Растворимость при 0°C, см	Прочность сцепления в дорожных покрытиях
2.1.3. Сцепление с мрамором или песком	Прочность сцепления при пониженных температурах
2.1.4. Испытание на хрупкость и адгезию к металлам	Полярность
2.1.5. Кислотное число, мг КОН на 1 г битума	Электрическая прочность
2.1.6. Пробивное напряжение, В	Герметичность
2.1.7. Усадка, %	Водостойкость
2.1.8. Водонасыщенность, %	Стабильность свойств
2.2. Показатели сохраняемости	То же
2.2.1. Изменение массы после прогрева, %	»
2.2.2. Изменение температуры размягчения после прогрева, °C	»
2.2.3. Глубина проникания иглы при 25°C в остаток после прогрева, % от первоначальной величины	»
2.2.4. Гарантийный срок хранения	

3. ПОКАЗАТЕЛИ ОДНОРОДНОСТИ

3.1. Растворимость битума в бензole или хлороформе, %	Содержание органических и неорганических примесей
3.2. Массовая доля золы, %	—
3.3. Массовая доля воды, %	Обводненность
3.4. Массовая доля серы, %	—
3.5. Массовая доля парафина, %	Хрупкость битумов

Продолжение табл. 1

Наименование показателя	Характеризуемое свойство
3.6. Водорастворимые кислоты и щелочи	Водорастворимые соединения кислого или основного характера
3.7. Массовая доля водорастворимых соединений, %	Содержание соединений, растворимых в воде
3.8. Растворимость битума в льняном масле	Пригодность для приготовления лака
3.9. Растворимость смеси битума с льняным маслом в уайт-спирите	То же
3.10. Качество пленки лака	»

2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

2.1. В зависимости от назначения и состава устанавливают три классификационные группировки нефтяных битумов: жидкие, вязкие и твердые.

2.2. Жидкие нефтяные битумы подразделяют на разжиженные и остаточные.

2.3. Твердые нефтяные битумы подразделяют на пластичные и хрупкие.

2.4. В нормативно-технической документации на битум допускается устанавливать другие классификационные группировки, соответствующие указанным группировкам, с учетом областей применения.

3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

3.1. Показатели качества нефтяных битумов подразделяют на: общие обязательные для жидких битумов;

общие обязательные для всех остальных классификационных группировок;

специализированные обязательные для некоторых классификационных группировок с учетом областей их применения.

3.2. К общим обязательным показателям качества для жидких битумов относятся:

условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм;

температура вспышки;

гарантийный срок хранения.

К общим обязательным показателям качества для всех остальных классификационных группировок относятся:

температура размягчения;

глубина проникания иглы при 25°C;

температура вспышки;

гарантийный срок хранения.

Остальные показатели качества относятся к специализированным обязательным.

3.3. Применимость показателей качества битумов по классификационным группировкам указана в табл. 2, 3.

Таблица 2

Наименование показателя	Классификационная группировка	
	Битумы нефтяные жидкие	
	разжиженные	остаточные
Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм	+	+
Температура вспышки	+	+
Количество испарившегося разжижителя	+	—
Температура размягчения сстатка после определения количества испарившегося разжижителя	+	—
Испытание на сцепление с мрамором или песком	+	—
Гарантийный срок хранения	+	+

Таблица 3

Наименование показателя	Классификационная группировка		
	Нефтяные битумы		
	вязкие	твердые	
	пластичные	хрупкие	
Температура размягчения по кольцу и шару	+	+	+
Глубина проникания иглы при 25°C	+	+	+
Температура хрупкости	±	±	—
Морозостойкость	—	±	—
Растяжимость при 25°C	±	±	—
Температура вспышки	++	++	++
Индекс пенетрации	±	±	—
Вязкость условная смеси битума с льняным маслом в уайт-спирите при 50°C, непосредственно после изготовления и выдерживания в течение 24 ч в закрытом сосуде	—	—	±
Глубина проникания иглы при 0°C	±	±	—
Растяжимость при 0°C	±	—	—
Сцепление с мрамором или песком	±	—	—
Испытание на хрупкость и адгезию к металлу	—	±	—
Кислотное число	—	—	±
Пробивное напряжение	—	±	—
Усадка	—	±	—
Водонасыщенность	—	±	—
Изменение массы после прогрева	±	±	±

Продолжение табл. 3

Наименование показателя	Классификационная группировка		
	Нефтяные битумы		
	вязкие	твёрдые	
		пластичные	хрупкие
Изменение температуры размягчения после прогрева	±	—	—
Глубина проникания иглы при 25°C в остаток после прогрева	±	±	—
Гарантийный срок хранения	+	+	+
Растворимость битума в бензоле или хлороформе	±	±	±
Массовая доля золы	—	±	±
Массовая доля воды	±	±	±
Массовая доля серы	—	±	—
Массовая доля парафина	±	±	—
Водорастворимые кислоты и щелочи	±	±	±
Содержание водорастворимых соединений	±	±	±
Растворимость битума в льняном масле	—	—	±
Растворимость смеси битума с льняным маслом в уайт-спирите	—	—	±
Качество пленки лака	—	—	±

3.4. Применимость показателей качества битумов по областям назначения указана в табл. 4, 5.

Таблица 4

Наименование показателя	Область назначения	
	Дорожное строительство	Пропиточные составы
Вязкость условная по вискозиметру с отверстием 5 мм	+	+
Температура вспышки	+	+
Количество испарившегося разжижителя	±	—
Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя	±	—
Испытание на сцепление с мрамором или песком	±	—
Гарантийный срок хранения	+	+

Таблица 5

Продолжение табл. 5

Наименование показателя	Область назначения									
	Дорожное строительство	Кровельная промышленность	Изоляция и гидроизоляция	Кабельная промышленность	Резиновая и шинная промышленность	Аккумуляторы	Лаки и краски	Металлургическая промышленность	Упаковочная	Нефтедобывающая промышленность
Растворимость битума в льняном масле	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—
Растворимость смеси битума с льняным маслом в уайт-спирите	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—
Качество пленки лака	—	—	—	—	—	—	+	—	—	—

Примечание к табл. 2—5. В таблицах знак «+» — означает применяемость, знак «—» — неприменимость, знак «±» — ограниченную применяемость соответствующего показателя качества

По требованию потребителей в нормативно-техническую документацию на нефтяные битумы могут быть включены дополнительные показатели качества, не установленные настоящим стандартом.

Редактор *P. С. Федорова*

Технический редактор *Г. А. Макарова*

Корректор *B. M. Смирнова*

Сдано в наб 17 03 80 Подп в печ. 05 05 80 0,5 п. л. 0,52 уч -изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 423

Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Группа Т51

Изменение № 1 ГОСТ 4.61—80 Система показателей качества продукции. Битумы нефтяные. Номенклатура показателей

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.07.89 № 2351

Дата введения 01.02.90

Под наименованием стандарта проставить код ОКСТУ 0201

Вводная часть Второй абзац Исключить слово «аттестации»

Пункт 11 Таблица 1 Графа «Наименование показателя» Показатель 31 изложить в новой редакции «31 Массовая доля веществ, растворимых или нерастворимых в толуоле, или хлороформе, или трихлорэтилене, %»,

исключить показатели 36, 310

Пункт 33 Таблица 3 Графа «Наименование показателя» Заменить слова «Растворимость битума в бензоле или хлороформе» на «Массовая доля веществ, растворимых или нерастворимых в толуоле, или хлороформе, или трихлорэтилене»,

(Продолжение см. с 266)

(Продолжение изменения к ГОСТ 4.61—80)

графы «пластичные», «хрупкие». Для показателя «Содержание водорастворимых соединений» заменить знак: \pm на —;

исключить показатели: «Водорастворимые кислоты и щелочи», «Качество пленки лака».

Пункт 3.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Применимость показателей качества жидких битумов по областям назначения указана в табл. 4, вязких и твердых битумов — в табл. 5».

Пункт 3.4. Таблица 5. Графа «Резиновая и шинная промышленность». Для показателя «Кислотное число» заменить знак: — на \pm ;

заменить слова: «Расторимость битума в бензole или хлороформе» на «Массовая доля веществ, растворимых или нерастворимых в толуоле, или хлороформе, или трихлорэтилене»;

графа «Лаки и краски». Для показателя «Массовая доля золы» заменить знак: + на —;

исключить показатели: «Водорастворимые кислоты и щелочи», «Качество пленки лака»;

графы «Кровельная промышленность», «Изоляция и гидроизоляция». Для показателя «Массовая доля водорастворимых соединений» заменить знак: \pm на —;

графы «Аккумуляторы», «Нефтедобывающая промышленность». Для показателя «Массовая доля водорастворимых соединений» заменить знак: + на —

(ИУС № 11 1989 г.)

Цена 3 коп.

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		русское	международное
ДЛИНА	метр	м	м
МАССА	килограмм	кг	kg
ВРЕМЯ	секунда	с	s
СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА	ампер	А	A
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРА	kelвин	К	K
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА	моль	моль	mol
СИЛА СВЕТА	кандела	жд	cd
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ			
Плоский угол	радиан	рад	rad
Телесный угол	стерадиан	ср	sr

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СОБСТВЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица		Выражение производной единицы	
	наименование	обозначение	через другие единицы СИ	через основные единицы СИ
Частота	герц	Гц	—	с^{-1}
Сила	ньютон	Н	—	$\text{м}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$
Давление	паскаль	Па	$\text{Н}/\text{м}^2$	$\text{м}^{-1}\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$
Энергия, работа, количество теплоты	джоуль	Дж	$\text{Н}\cdot\text{м}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}$
Мощность, поток энергии	ватт	Вт	$\text{Дж}/\text{с}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}$
Количество электричества, электрический заряд	кулон	Кл	$\text{А}\cdot\text{с}$	$\text{с}\cdot\text{А}$
Электрическое напряжение, электрический потенциал	вольт	В	$\text{Вт}/\text{А}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	Ф	$\text{Кл}/\text{В}$	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^4\cdot\text{А}^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ом	$\text{В}/\text{А}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-3}\cdot\text{А}^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	См	$\text{А}/\text{В}$	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кг}^{-1}\cdot\text{с}^3\cdot\text{А}^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Вб	$\text{В}\cdot\text{с}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$
Магнитная индукция	tesла	Тл	$\text{Вб}/\text{м}^2$	$\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-1}$
Индуктивность	генри	Гн	$\text{Вб}/\text{А}$	$\text{м}^2\cdot\text{кг}\cdot\text{с}^{-2}\cdot\text{А}^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	—	$\text{кд}\cdot\text{ср}$
Освещенность	люкс	lx	—	$\text{м}^{-2}\cdot\text{кд}\cdot\text{ср}$
Активность нуклида	беккерель	Бк	—	с^{-1}
Доза излучения	грэй	Гр	—	$\text{м}^2\cdot\text{с}^{-2}$

* В эти два выражения входит, наравне с основными единицами СИ, дополнительная единица — стерадиан.