

**ГОСТ 16483.6—80**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й Й С Т А Н Д А Р Т**

---

## **ДРЕВЕСИНА**

**МЕТОД ОТБОРА МОДЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КРЯЖЕЙ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ДРЕВЕСИНЫ НАСАЖДЕНИЙ**

**Издание официальное**



**Москва  
Стандартинформ  
2005**

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т****ДРЕВЕСИНА**

**Метод отбора модельных деревьев и кряжей для определения физико-механических свойств древесины насаждений**

**ГОСТ  
16483.6—80**

Wood. Method of selection of model trees and logs for determination of physical and mechanical properties of wood plantations

МКС 79.040

**Дата введения 01.01.81**

Настоящий стандарт распространяется на древесину и устанавливает общие требования к отбору модельных деревьев на пробных площадях и разделке их на кряжи для определения физико-механических свойств древесины насаждений.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1141—78 и ИСО 4471—82.  
**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

**1. ЗАКЛАДКА ПРОБНОЙ ПЛОЩАДИ**

1.1. Пробную площадь закладывают на участке с наиболее характерными таксационными показателями для исследуемых насаждений. Пробная площадь должна содержать для каждого поколения исследуемой породы не менее 100 деревьев.

1.2. Таксационное описание пробной площади составляют по форме, приведенной в приложении 1.

1.3. На пробной площади производят перечет деревьев. Деревья учитывают раздельно по породам и возрастным поколениям. Результаты перечета записывают в ведомости согласно приложениям 2 и 3. При перечете диаметр ствола дерева измеряют на высоте 1,3 м от шейки корня.

**2. ОТБОР МОДЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ НА ПРОБНЫХ ПЛОЩАДЯХ**

2.1. Модельные деревья исследуемой породы выбирают согласно ведомости приложения 3 из числа деревьев, которые по величине диаметра удовлетворяют требованиям, предъявляемым к лесоматериалам в зависимости от их назначения.

2.2. Количество отбираемых модельных деревьев устанавливают с учетом целей и вида испытаний древесины по ГОСТ 16483.0.

Если выбранное модельное дерево имеет видимые пороки, исключающие возможность выпиливания кряжей, то в качестве модельного берут следующее дерево по ведомости.

2.3. На каждое модельное дерево составляют карточку согласно приложению 4.

**3. РАЗДЕЛКА МОДЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ НА КРЯЖИ**

3.1. Количество кряжей, отбираемых из модельных деревьев, устанавливают с учетом целей и вида испытаний древесины по ГОСТ 16483.0.

Длина кряжа зависит от цели испытания и в каждом конкретном случае должна обеспечивать заготовку необходимого набора образцов для определения исследуемых физико-механических свойств древесины.

3.2. Кряжи должны быть без видимых пороков, затрудняющих отбор образцов, и по возможности без сучков.

3.3. Для предохранения торцов кряжей от биоповреждений и растрескивания должны быть использованы соответствующие средства защиты.

3.4. Каждый кряж нумеруют порядковым номером, считая от комля к вершине. Дополнительно на кряж переносят номера пробной площади и модельного дерева.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1980

© Стандартинформ, 2005

Переиздание с Изменениями

# **ТАКСАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБНОЙ ПЛОЩАДИ №**

1. Административные единицы \_\_\_\_\_
  2. Предприятие, организация \_\_\_\_\_
  3. Квартал, участок \_\_\_\_\_
  4. Площадь пробы \_\_\_\_\_

## **Таксационная характеристика**

всего насаждения исследуемой породы

1. Тип леса \_\_\_\_\_

2. Состав насаждения \_\_\_\_\_

3. Класс бонитета \_\_\_\_\_

4. Средний возраст \_\_\_\_\_

5. Средний диаметр \_\_\_\_\_ см

6. Средняя высота \_\_\_\_\_ м

7. Площадь сечения на 1 га \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>

8. Запас на 1 га \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>

9. Полнота \_\_\_\_\_

10. Характер роста (задержанный, незадержанный) \_\_\_\_\_

11. Подлесок \_\_\_\_\_

12. Подрост \_\_\_\_\_

13. Напочвенный покров \_\_\_\_\_

14. Рельеф \_\_\_\_\_

15. Почва \_\_\_\_\_

16. Особенности насаждения (состояние насаждения, часто встречающиеся пороки и т. д.) \_\_\_\_\_

17. Способ закладки пробы \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» 19\_\_\_\_ Г.

## Подпись таксатора

**ВЕДОМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ НА ПРОБНОЙ ПЛОЩАДИ**

1. Административные единицы \_\_\_\_\_
2. Предприятие, организация \_\_\_\_\_
3. Квартал, участок \_\_\_\_\_

Возрастное поколение	Число деревьев породы		

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Подпись таксатора \_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ ИССЛЕДУЕМОЙ ПОРОДЫ  
НА ПРОБНОЙ ПЛОЩАДИ № \_\_\_\_\_

1. Административные единицы \_\_\_\_\_
2. Предприятие, организация \_\_\_\_\_
3. Квартал, участок \_\_\_\_\_
4. Порода \_\_\_\_\_
5. Возрастное поколение \_\_\_\_\_

Номер дерева	Диаметр, см	Описание встречающихся видимых пороков по ГОСТ 2140	Примечание

«\_\_\_\_» \_\_\_\_ 19\_\_ г.      Подпись таксатора \_\_\_\_\_

## КАРТОЧКА МОДЕЛЬНОГО ДЕРЕВА №

1. Административные единицы \_\_\_\_\_
2. Предприятие, организация \_\_\_\_\_
3. Квартал, участок \_\_\_\_\_
4. Пробная площадь № \_\_\_\_\_
5. Порода \_\_\_\_\_
6. Возраст \_\_\_\_\_
7. Диаметры ствола на высоте 1,3 м по двум взаимно перпендикулярным направлениям в коре \_\_\_\_\_ см
8. Высота \_\_\_\_\_ м
9. Расстояние до первого открытого мертвого сучка \_\_\_\_\_ м
10. Расстояние до основания кроны \_\_\_\_\_ м
11. Диаметр ствола в коре на  $\frac{1}{2}$  высоты \_\_\_\_\_ см
12. Коэффициент формы \_\_\_\_\_
13. Общий объем ствола \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>
14. Длина деловой части \_\_\_\_\_ м
15. Верхний диаметр деловой части:  
в коре \_\_\_\_\_ см  
без коры \_\_\_\_\_ см

16. Характеристика вырезанных из модельного дерева кряжей для проведения испытаний физико-механических свойств

Кряж № \_\_\_\_\_ Длина \_\_\_\_\_ м

Диаметр в верхнем отрубе \_\_\_\_\_ см

Высота выреза кряжа из модельного дерева \_\_\_\_\_ м

«\_\_\_\_» \_\_\_\_ 19\_\_ г.

Подпись таксатора \_\_\_\_\_

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1. РАЗРАБОТАН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР**

**РАЗРАБОТЧИКИ**

**А.М. Боровиков, Г.А. Чубисова**

**2. ВНЕСЕН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР**

**3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.02.80 № 566**

**4. ВЗАМЕН ГОСТ 16483.6—71**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 2140—81 ГОСТ 16483.0—89	Приложение 3 2.2, 3.1

**6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)**

**7. ИЗДАНИЕ (август 2005 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 9—85)**

Редактор *В.Н. Копысов*  
Технический редактор *О.Н. Власова*  
Корректор *А.С. Черноусова*  
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Подписано в печать 16.09.2005. Формат 60 × 84<sup>1</sup>/8. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.  
Печать офсетная. Усл. печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,43. Тираж 28 экз. Зак. 164. С 1894.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)  
Набрано в ИПК Издательство стандартов на ПЭВМ  
Отпечатано во ФГУП «Стандартинформ»